

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 7 月 14 日 (14.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/064734 A1

- (51) 国際特許分類: H01M 10/40, 6/16, 6/18 (74) 代理人: 杉村 興作 (SUGIMURA, Kosaku); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 4 号 霞山ビルディング 7 F Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019218
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 22 日 (22.12.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-432031 2003 年 12 月 26 日 (26.12.2003) JP
特願 2003-432139 2003 年 12 月 26 日 (26.12.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 ブリヂストン (BRIDGESTONE CORPORATION) [JP/JP]; 〒1048340 東京都中央区京橋 1 丁目 1 0 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大月 正珠 (OTSUKI, Masashi) [JP/JP]; 〒1878531 東京都小平市小川東町 3-1-1 株式会社 ブリヂストン 技術センター内 Tokyo (JP). 荻野 隆夫 (OGINO, Takao) [JP/JP]; 〒1878531 東京都小平市小川東町 3-1-1 株式会社 ブリヂストン 技術センター内 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: NONAQUEOUS LIQUID ELECTROLYTE FOR BATTERY, NONAQUEOUS LIQUID ELECTROLYTE BATTERY CONTAINING THE SAME, ELECTROLYTE FOR POLYMER BATTERY AND POLYMER BATTERY CONTAINING THE SAME

(54) 発明の名称: 電池用非水電解液及びそれを備えた非水電解液電池、並びにポリマー電池用電解質及びそれを備えたポリマー電池

(57) Abstract: An electrolyte for polymer battery or nonaqueous liquid electrolyte for battery that has lowered the danger of ignition/inflammation of aprotic organic solvent remaining in battery and aprotic organic solvent leaking out from battery through vaporization, etc. as encountered at the time of abnormal rise of battery temperature. There is provided an electrolyte for polymer battery or nonaqueous liquid electrolyte for battery characterized by containing an aprotic organic solvent and a compound having a 25°C or below boiling point difference from that of the aprotic organic solvent and containing phosphorus and/or nitrogen in its molecule.

(57) 要約: 本発明は、電池の温度が異常に上昇した際に、電池内に残存する非プロトン性有機溶媒及び気化する等して電池外に漏洩する非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を低減した電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質に関し、非プロトン性有機溶媒と、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が 25°C 以下で且つ分子中にリン及び/又は窒素有する化合物とを含有することを特徴とする電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質に関するものである。

WO 2005/064734 A1

明 細 書

電池用非水電解液及びそれを備えた非水電解液電池、並びにポリマー電池用電解質及びそれを備えたポリマー電池

技術分野

[0001] 本発明は、電池用非水電解液及びそれを備えた非水電解液電池並びにポリマー電池用電解質及びそれを備えたポリマー電池に関し、特に非常時の発火の危険性が大幅に低減された電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質に関するものである。

背景技術

[0002] 近年、電気自動車や燃料電池自動車の主電源若しくは補助電源として、又は小型電子機器の電源として、軽量且つ長寿命で、高エネルギー密度の電池が求められている。これに対し、リチウムを負極活物質とする非水電解液電池は、リチウムの電極電位が金属中で最も低く、単位体積当りの電気容量が大きいために、エネルギー密度の高い電池の一つとして知られており、1次電池・2次電池を問わず多くの種類のものが活発に研究され、一部が実用化し市場に供給されている。例えば、非水電解液1次電池は、カメラ、電子ウォッチ及び各種メモリーバックアップ用電源として用いられている。また、非水電解液2次電池は、ノート型パソコン及び携帯電話等の駆動電源として用いられており、更には、電気自動車や燃料電池自動車の主電源若しくは補助電源として用いることが検討されている。

[0003] これらの非水電解液電池においては、負極活物質のリチウムが水及びアルコール等の活性プロトンを含む化合物と激しく反応するため、該電池に使用される電解液は、エステル化合物及びエーテル化合物等の非プロトン性有機溶媒に限られている。しかしながら、該非プロトン性有機溶媒は、負極活物質のリチウムとの反応性が低いものの、例えば、電池の短絡時等到大電流が急激に流れ、電池が異常に発熱した際に、気化・分解してガスを発生したり、発生したガス及び熱により電池の破裂・発火を引き起こしたり、短絡時に生じる火花が引火する等の危険性が高い。

[0004] これに対して、電池用非水電解液にホスファゼン化合物を添加して、非水電解液に

不燃性、難燃性又は自己消火性を付与して、短絡等の非常時に電池が発火・引火する危険性を大幅に低減した非水電解液電池が開発されている(特開平6-13108号公報参照)。

[0005] また、上述の非水電解液2次電池には、正極と負極との接触を防止するためにセパレーターが用いられており、該セパレーターとしては電解液中のイオンの移動を妨げないものとして多孔性の薄層フィルム等が用いられている。しかしながら、該薄層フィルムは電解液を保持する能力が無いため、薄層フィルムをセパレーターとして用いた電池は液漏れの危険性があった。

[0006] これに対して、近年液漏れの心配の無い電池として電解質にポリマーを用いたポリマー電池が開発されている。該ポリマー電池は、液漏れの心配がないことに加え、フィルム状化が可能で電子機器への組み込み性が良く、スペースの有効利用が可能であるため、近年研究が特に盛んである。該ポリマー電池に用いられる電解質としては、ポリマーにリチウム塩を保持させた真性ポリマー電解質と、ポリマーに有機溶媒を膨潤させたゲル電解質とが知られているが、真性ポリマー電解質にはイオン伝導度がゲル電解質に比べ各段に低いという問題がある。一方、ゲル電解質を用いたポリマー電池には、前述した非水電解液2次電池と同様に、負極材料としてリチウム金属やリチウム合金が使用され、該負極が水及びアルコール等の活性プロトンを含む化合物と激しく反応するため、ゲル電解質に使用される有機溶媒は、エステル化合物及びエーテル化合物等の非プロトン性有機溶媒に限られている。しかしながら、該非プロトン性有機溶媒は、負極活物質のリチウムとの反応性が低いものの、例えば、ポリマー電池の短絡時等到大電流が急激に流れ、電池が異常に発熱した際に、気化・分解してガスを発生したり、発生したガス及び熱により電池の破裂・発火を引き起こしたり、短絡時に生じる火花が引火する等の危険性が高い。

[0007] これに対して、ポリマー電池用電解質にホスファゼン化合物を添加して、電解質に不燃性、難燃性又は自己消火性を付与して、短絡等の非常時にポリマー電池が発火・引火する危険性を大幅に低減したポリマー電池が開発されている(国際公開第03/005478号パンフレット参照)。

発明の開示

- [0008] 上記ホスファゼン化合物が添加された電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質は、発火・引火の危険性が大幅に低減されているものの、短絡等の非常時に電池の温度が上昇する際に、ホスファゼン化合物が非プロトン性有機溶媒よりも先に気化した場合、残存する非プロトン性有機溶媒が単独で気化・分解してガスを発生したり、発生したガス及び熱により電池の破裂・発火が起こったり、短絡時に生じた火花が非プロトン性有機溶媒に引火する等の危険性を排除することができなくなる。また、非プロトン性有機溶媒がホスファゼン化合物よりも先に気化した場合、気化した非プロトン性有機溶媒が電池外に漏洩して、引火する危険性がある。
- [0009] そこで、本発明の目的は、電池の温度が異常に上昇した際に、電池内に残存する非プロトン性有機溶媒及び気化する等して電池外に漏洩する非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を低減した電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質を提供することにある。また、本発明の他の目的は、かかる電池用非水電解液又はポリマー電池用電解質を備え、温度が異常に上昇しても、電池内及び電池外における発火等の危険性が低減された非水電解液電池及びポリマー電池を提供することにある。
- [0010] 本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討した結果、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒を含む電池用非水電解液、又はポリマーと共に少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒を含むポリマー電池用電解質において、更に、それぞれの非プロトン性有機溶媒に対応して、沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物をそれぞれ添加することで、電池内に残存する非プロトン性有機溶媒及び気化する等して電池外に漏洩する非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を大幅に低減できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
- [0011] 即ち、本発明の電池用非水電解液は、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒と支持塩とを含む電池用非水電解液において、更に、それぞれの前記非プロトン性有機溶媒に対して、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とする。
- [0012] 本発明の電池用非水電解液の好適例においては、前記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物がリン-窒素間二重結合を有する。ここで、分子中にリン及び／

又は窒素を有し、リン-窒素間二重結合を有する化合物としては、ホスファゼン化合物が特に好ましい。

- [0013] 本発明の電池用非水電解液の他の好適例においては、前記非プロトン性有機溶媒が、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート及びメチルフォルメートからなる群から選択される少なくとも一種である。該非水電解液は、非水電解液2次電池の電解液として特に好適である。
- [0014] 本発明の電池用非水電解液の他の好適例においては、前記非プロトン性有機溶媒が、プロピレンカーボネート、1,2-ジメトキシエタン及びγ-ブチロラクトンからなる群から選択される少なくとも一種である。該非水電解液は、非水電解液1次電池の電解液として特に好適である。
- [0015] また、本発明の非水電解液電池は、上述の非水電解液と、正極と、負極とを備えることを特徴とする。
- [0016] 更に、本発明のポリマー電池用電解質は、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒とポリマーと支持塩とを含むポリマー電池用電解質において、更に、それぞれの前記非プロトン性有機溶媒に対して、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とする。
- [0017] 本発明のポリマー電池用電解質の好適例においては、前記分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物がリン-窒素間二重結合を有する。ここで、分子中にリン及び／又は窒素を有し、リン-窒素間二重結合を有する化合物としては、ホスファゼン化合物が特に好ましい。
- [0018] 本発明のポリマー電池用電解質の他の好適例においては、前記非プロトン性有機溶媒が、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート及びメチルフォルメートからなる群から選択される少なくとも一種である。
- [0019] また更に、本発明のポリマー電池は、上述の電解質と、正極と、負極とを備えることを特徴とする。

[0020] 本発明によれば、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒を含む電池用非水電解液に、更に、それぞれの非プロトン性有機溶媒に対応して、沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物をそれぞれ添加することで、電池内に残存する又は電池外に漏洩する非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を大幅に低減した電池用非水電解液を提供することができる。また、かかる非水電解液を備え、温度が異常に上昇しても、電池内及び電池外における発火等の危険性が大幅に低減された非水電解液電池を提供することができる。

[0021] 更に、本発明によれば、ポリマーと共に少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒を含むポリマー電池用電解質に、更に、それぞれの非プロトン性有機溶媒に対応して、沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物をそれぞれ添加することで、電池内に残存する又は電池外に漏洩する非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を大幅に低減したポリマー電池用電解質を提供することができる。また更に、かかる電解質を備え、温度が異常に上昇しても、電池内及び電池外における発火等の危険性が大幅に低減されたポリマー電池を提供することができる。

発明を実施するための最良の形態

[0022] <電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質>

以下に、本発明の電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質を詳細に説明する。本発明の電池用非水電解液は、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒と支持塩とを含み、更に、非プロトン性有機溶媒のそれぞれと沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とする。また、本発明のポリマー電池用電解質は、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒とポリマーと支持塩とを含み、更に、非プロトン性有機溶媒のそれぞれと沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とする。

[0023] 本発明の電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質において、分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物は、窒素ガス及び／又はリン酸エステル等を発生し、電池用非水電解液又はポリマー電池用電解質を不燃性、難燃性又は自己消火性にして、電池の発火等の危険性を低減する作用を有する。しかしながら、非プロトン

性有機溶媒を含む非水電解液が、該非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない場合、気相及び液相のいずれかにおいて非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物とが共存しない温度範囲が広いいため、電池の温度が異常に上昇した際に、気化した非プロトン性有機溶媒又は電池内に残存した非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を低減することができない。また、非プロトン性有機溶媒を含むポリマー電池用電解質が、該非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない場合、気相及び電解質（ゲル）中のいずれかにおいて非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物とが共存しない温度範囲が広いいため、ポリマー電池の温度が異常に上昇した際に、気化した非プロトン性有機溶媒又は電解質中に残存した非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を低減することができない。

[0024] これに対し、本発明の電池用非水電解液は、非プロトン性有機溶媒と共に、該非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含み、電池の温度が異常に上昇した際に、非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物が近い温度で気化するため、非プロトン性有機溶媒が液体として存在する場合及び気体として存在する場合のいずれにおいても、非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物が共存し、その結果、非水電解液の発火・引火の危険性が大幅に低減されている。また、本発明のポリマー電池用電解質は、非プロトン性有機溶媒と共に、該非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含み、ポリマー電池の温度が異常に上昇した際に、非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物が近い温度で気化するため、非プロトン性有機溶媒が電解質中に存在する場合及び気体として存在する場合のいずれにおいても、非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物が共存し、その結果、電解質の発火・引火の危険性が大幅に低減されている。

[0025] また、例えば、本発明の電池用非水電解液又はポリマー電池用電解質が、低沸点の非プロトン性有機溶媒と高沸点の非プロトン性有機溶媒とを含む場合、低沸点の非プロトン性有機溶媒が気化する温度の近傍で、それに対応するリン及び／又は窒素含有化合物が気化するため、気化した非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険

性を低減することができる。また、低沸点の非プロトン性有機溶媒と該低沸点の非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物が気化した後も、高沸点の非プロトン性有機溶媒と共に該高沸点の非プロトン性有機溶媒と沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物が非水電解液又はポリマー電池用電解質中に存在するため、残存する高沸点の非プロトン性有機溶媒の発火・引火の危険性を低減することもできる。

[0026] 本発明の電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質は、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒を含有する。該非プロトン性有機溶媒は、負極と反応することなく、容易に非水電解液又はポリマー電池用電解質のイオン導電性を向上させることができる。該非プロトン性有機溶媒として、具体的には、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、ジフェニルカーボネート、エチルメチルカーボネート(EMC)、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、 γ -ブチロラクトン(GBL)、 γ -バレロラクトン、メチルフォルメート(MF)等のエステル類、1,2-ジメトキシエタン(DME)、テトラヒドロフラン(THF)等のエーテル類が好適に挙げられる。これらの中でも、1次電池の非水電解液用の非プロトン性有機溶媒としては、プロピレンカーボネート、1,2-ジメトキシエタン及び γ -ブチロラクトンが好ましく、2次電池の非水電解液用及びポリマー電池の電解質用の非プロトン性有機溶媒としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート及びメチルフォルメートが好ましい。なお、環状のエステル類は、比誘電率が高く支持塩の溶解性に優れる点で好適であり、一方、鎖状のエステル類及び鎖状のエーテル類は、低粘度であるため、電解液の低粘度化や、ポリマーへの含浸が容易である点で好適である。これら非プロトン性有機溶媒は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0027] 本発明の電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質は、支持塩を含有する。該支持塩としては、リチウムイオンのイオン源となる支持塩が好ましい。該支持塩としては、特に制限はないが、例えば、 LiClO_4 、 LiBF_4 、 LiPF_6 、 LiCF_3SO_3 、 LiAsF_6 、 $\text{LiC}_4\text{F}_9\text{SO}_3$ 、 $\text{Li}(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}$ 及び $\text{Li}(\text{C}_2\text{F}_5\text{SO}_2)_2\text{N}$ 等のリチウム塩が好適に挙げられる。これら支持塩は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。


- [0028] 本発明の電池用非水電解液中の支持塩の濃度としては、0.2～1.5mol/L (M) が好ましく、0.5～1mol/L (M) が更に好ましい。支持塩の濃度が0.2mol/L (M) 未満では、電解液の導電性を十分に確保することができず、電池の放電特性及び充電特性に支障をきたすことがあり、1.5mol/L (M) を超えると、電解液の粘度が上昇し、リチウムイオンの移動度を十分に確保できないため、前述と同様に電解液の導電性を十分に確保できず、電池の放電特性及び充電特性に支障をきたすことがある。
- [0029] また、本発明のポリマー電池用電解質は、ポリマーを含む。該ポリマーとしては、ポリマー電池用電解質に通常用いられるポリマーの総てを用いることができ、具体的には、ポリエチレンオキシド、ポリアクリレート、ポリプロピレンオキシド、ポリアクリロニトリル、エチレンオキシドユニットを含むポリアクリレート等が挙げられる。これらポリマーの中でも、電氣的に安定な点で、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド等が特に好ましい。これらポリマーは、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。また、上記ポリマーの重量平均分子量(Mw)は、10万以上が好ましく、500万以上が更に好ましい。ポリマーの重量平均分子量が10万未満であると、強度が弱く、ゲルというよりはむしろゾルに近い状態となることがある。本発明のポリマー電池用電解質において、ポリマー及び支持塩の総量に対するポリマーの量は、80～95質量%が好ましく、90質量%程度が特に好ましい。ポリマーの量が80質量%未満であると、電解質の強度が低下し、95質量%を超えると、電気伝導率の低下を招くことがある。
- [0030] 本発明の電池用非水電解液及びポリマー電池用電解質は、非水電解液又はポリマー電池用電解質に含まれる非プロトン性有機溶媒と沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物を含む。非水電解液又はポリマー電池用電解質に含まれる非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物の沸点の差が25℃を超えると、非プロトン性有機溶媒が先に気化して、気体の非プロトン性有機溶媒が発火したり、リン及び／又は窒素含有化合物が先に気化して、非水電解液又はポリマー電池用電解質中に残存する非プロトン性有機溶媒が発火したりする危険性が高い。ここで、非プロトン性有機溶媒の発火の危険性を更に低減する観点から、非プロトン性有機溶媒と分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物との沸点の差が20℃以下であるのが好ましい。なお、本発明の電池用非水電解液及びポリ

マー電池用電解質は、少なくとも非プロトン性有機溶媒の夫々と沸点の差が25℃以下のリン及び／又は窒素含有化合物を夫々含めばよく、その他、沸点の差が25℃を超えるリン及び／又は窒素含有化合物を更に含んでもよい。

[0031] 上記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物としては、リン酸エステル化合物、ポリリン酸エステル化合物、縮合リン酸エステル化合物等の分子中にリンを有する化合物；トリアジン化合物、グアニジン化合物、ピロリジン化合物等の分子中に窒素有する化合物；並びに、ホスファゼン化合物、ホスファゼン化合物の異性体、ホスファゼン化合物、及び上記分子中にリンを有する化合物として例示した化合物と分子中に窒素有する化合物として例示した化合物との複合化合物等の分子中にリン及び窒素有する化合物が挙げられる。なお、分子中にリン及び窒素有する化合物は、当然に分子中にリンを有する化合物及び分子中に窒素有する化合物の一例でもある。上記リン及び／又は窒素含有化合物は、非水電解液又はポリマー電池用電解質に使用する非プロトン性有機溶媒に応じて適宜選択される。


[0032] 上記分子中にリン及び／又は窒素を含む化合物の中でも、2次電池やポリマー電池のサイクル特性の観点から、分子中にリン及び窒素有する化合物が好ましい。また、上記分子中にリン及び窒素有する化合物の中でも、電池の熱安定性の向上及び高温保存特性の向上の観点から、ホスファゼン化合物等のリン-窒素間二重結合を有する化合物が特に好ましい。

[0033] 上記ホスファゼン化合物として、具体的には、下記式(I)で表される鎖状ホスファゼン化合物及び下記式(II)で表される環状ホスファゼン化合物が挙げられる。



(式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、夫々独立して一価の置換基又はハロゲン元素を表し； X^1 は、炭素、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、窒素、リン、ヒ素、アンチモン、ビスマス、酸素、硫黄、セレン、テルル及びポロニウムからなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む置換基を表し； Y^1 、 Y^2 及び Y^3 は、夫々独立して2価の連結基、2価の元素又は

単結合を表す。)



(式中、 R^4 は夫々独立して一価の置換基又はハロゲン元素を表し; n は3〜15を表す。)


[0034] 式(I)又は式(II)で表されるホスファゼン化合物の中でも、25℃(室温)において液体であるものが好ましい。該液状ホスファゼン化合物の25℃における粘度は、300mPa・s(300cP)以下が好ましく、20mPa・s(20cP)以下が更に好ましく、5mPa・s(5cP)以下が特に好ましい。なお、本発明において粘度は、粘度測定計[R型粘度計Model RE500-SL、東機産業(株)製]を用い、1rpm、2rpm、3rpm、5rpm、7rpm、10rpm、20rpm及び50rpmの各回転速度で120秒間づつ測定し、指示値が50〜60%となった時の回転速度を分析条件とし、その際の粘度を測定することによって求めた。ホスファゼン化合物の25℃における粘度が300mPa・s(300cP)を超えると、支持塩が溶解し難くなり、正極材料、負極材料、セパレーター、ポリマー及び支持塩からなるドライゲル等への濡れ性が低下し、非水電解液又はポリマー電池用電解質のイオン導電性が著しく低下し、特に氷点以下等の低温条件下での使用において性能不足となる。また、これらのホスファゼン化合物は、液状であるため、通常の液状電解質と同等の導電性を有し、二次電池の電解液やポリマー電池の電解質に使用した場合、優れたサイクル特性を示す。



[0035] 式(I)において、 R^1 、 R^2 及び R^3 としては、一価の置換基又はハロゲン元素であれば特に制限はない。一価の置換基としては、アルコキシ基、アルキル基、カルボキシル基、アシル基、アリール基等が挙げられ、これらの中でも、ホスファゼン化合物が低粘度となる点で、アルコキシ基が好ましい。一方、ハロゲン元素としては、フッ素、塩素、臭素等が好適に挙げられる。 R^1 〜 R^3 は、総て同一の種類の置換基でもよく、それらの内の幾つかが異なる種類の置換基でもよい。ここで、上記アルコキシ基としては、例えばメキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等や、メキシエトキシ基、メキシエトキシエトキシ基等のアルコキシ置換アルコキシ基等が挙げられ、これらの中でも、メキシ基、エトキシ基、メキシエトキシ基及びメキシエトキシエトキシ基が好ましく、低粘度・高誘電率の観点から、メキシ基又はエトキシ基が特に好ましい。また、上

記アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基等が挙げられ、上記アシル基としては、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基等が挙げられ、上記アリール基としては、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。これら一価の置換基中の水素元素は、ハロゲン元素で置換されているのが好ましく、該ハロゲン元素としては、フッ素、塩素、臭素が好適であり、フッ素が最も好ましく、次いで塩素が好ましい。一価の置換基中の水素元素がフッ素で置換されているものは、塩素で置換されているものに比べて2次電池やポリマー電池のサイクル特性を向上させる効果大きい傾向がある。

[0036] 式(I)において、 Y^1 、 Y^2 及び Y^3 で表される2価の連結基としては、例えば、 CH_2 基の他、酸素、硫黄、セレン、窒素、ホウ素、アルミニウム、スカンジウム、ガリウム、イットリウム、インジウム、ランタン、タリウム、炭素、ケイ素、チタン、スズ、ゲルマニウム、ジルコニウム、鉛、リン、バナジウム、ヒ素、ニオブ、アンチモン、タンタル、ビスマス、クロム、モリブデン、テルル、ポロニウム、タングステン、鉄、コバルト、ニッケルからなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む2価の連結基が挙げられ、これらの中でも、 CH_2 基、及び、酸素、硫黄、セレン、窒素からなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む2価の連結基が好ましく、硫黄及び／又はセレンの元素を含む2価の連結基が特に好ましい。また、 Y^1 、 Y^2 及び Y^3 は、酸素、硫黄、セレン等の2価の元素、又は単結合であってもよい。 Y^1 〜 Y^3 は総て同一種類でもよく、幾つかが互いに異なる種類でもよい。

[0037] 式(I)において、 X^1 としては、有害性、環境等への配慮の観点から、炭素、ケイ素、窒素、リン、酸素及び硫黄からなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む置換基が好ましい。これらの置換基の内、下記式(III)、式(IV)又は式(V)で表される構造を有する置換基が更に好ましい。





[式(III)、式(IV)及び式(V)において、 R^5-R^9 は、それぞれ独立に一価の置換基又はハロゲン元素を表し; Y^5-Y^9 は、それぞれ独立に2価の連結基、2価の元素又は単結合を表し; Z は2価の基又は2価の元素を表す。]

[0038] 式(III)、式(IV)及び式(V)において、 R^5-R^9 としては、式(I)における R^1-R^3 で述べたのと同様の一価の置換基又はハロゲン元素がいずれも好適に挙げられる。また、これらは、同一置換基内において、それぞれ同一の種類でもよく、幾つかが互いに異なる種類でもよい。式(III)の R^5 と R^6 とは、及び式(V)の R^8 と R^9 とは、互いに結合して環を形成していてもよい。

[0039] 式(III)、式(IV)及び式(V)において、 Y^5-Y^9 で表される基としては、式(I)における Y^1-Y^3 で述べたのと同様の2価の連結基又は2価の元素等が挙げられ、同様に、硫黄及び／又はセレンの元素を含む基である場合には、非水電解液及びポリマー電池用電解質の発火・引火の危険性が低減するため特に好ましい。これらは、同一置換基内において、それぞれ同一の種類でもよく、幾つかが互いに異なる種類でもよい。

[0040] 式(III)において、 Z としては、例えば、 CH_2 基、 CHR (R は、アルキル基、アルコキシル基、フェニル基等を表す。以下同様。)基、 NR 基のほか、酸素、硫黄、セレン、ホウ素、アルミニウム、スカンジウム、ガリウム、イットリウム、インジウム、ランタン、タリウム、炭素、ケイ素、チタン、スズ、ゲルマニウム、ジルコニウム、鉛、リン、バナジウム、ヒ素、ニオブ、アンチモン、タンタル、ビスマス、クロム、モリブデン、テルル、ポロニウム、タングステン、鉄、コバルト及びニッケルからなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む2価の基等が挙げられ、これらの中でも、 CH_2 基、 CHR 基、 NR 基の他、酸素、


硫黄、セレンからなる群から選ばれる元素の少なくとも1種を含む2価の基が好ましい。特に、硫黄及び／又はセレンの元素を含む2価の基の場合には、非水電解液及びポリマー電池用電解質の発火・引火の危険性が低減するため好ましい。また、Zは、酸素、硫黄、セレン等の2価の元素であってもよい。

[0041] これら置換基としては、特に効果的に発火・引火の危険性を低減し得る点で、式(III)で表されるようなリンを含む置換基が特に好ましい。また、置換基が式(IV)で表されるような硫黄を含む置換基である場合には、非水電解液及びポリマー電池用電解質の小界面抵抗化の点で特に好ましい。

[0042] 式(II)において、 R^4 としては、一価の置換基又はハロゲン元素であれば特に制限はない。一価の置換基としては、アルコキシ基、アルキル基、カルボキシル基、アシル基、アリール基等が挙げられ、これらの中でも、ホスファゼン化合物が低粘度となる点で、アルコキシ基が好ましい。一方、ハロゲン元素としては、例えば、フッ素、塩素、臭素等が好適に挙げられる。ここで、アルコキシ基としては、メキシ基、エトキシ基、メキシエトキシ基、プロポキシ基、フェノキシ基等が挙げられ、これらの中でも、非水電解液1次電池に使用する場合は、メキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、フェノキシ基が特に好ましく、非水電解液2次電池及びポリマー電池に使用する場合は、メキシ基、エトキシ基、メキシエトキシ基、フェノキシ基が特に好ましい。これら一価の置換基中の水素元素は、ハロゲン元素で置換されているのが好ましく、ハロゲン元素としては、フッ素、塩素、臭素等が好適に挙げられ、フッ素原子で置換された置換基としては、例えば、トリフルオロエトキシ基が挙げられる。


[0043] 式(I)～(V)における R^1 ～ R^9 、 Y^1 ～ Y^3 、 Y^5 ～ Y^9 、Zを適宜選択することにより、より好適な粘度、添加・混合に適する溶解性等を有するホスファゼン化合物が得られる。これらホスファゼン化合物は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0044] 上記式(II)のホスファゼン化合物の中でも、非水電解液を低粘度化して電池の低温特性を向上させ、更に非水電解液の耐劣化性及び安全性を向上させる観点、並びにポリマー電池の低温特性を向上させ、更にポリマー電池用電解質の耐劣化性及び安全性を向上させる観点から、下記式(VI)で表されるホスファゼン化合物が好ましい。



(式中、nは3～13を表す。)

- [0045] 式(VI)で表されるホスファゼン化合物は、室温(25℃)で低粘度の液体であり、且つ凝固点降下作用を有する。このため、式(VI)のホスファゼン化合物を非水電解液又はポリマー電池用電解質に添加することにより、非水電解液の低粘度化が達成され、非水電解液又はポリマー電池用電解質に優れた低温特性を付与することが可能となり、また、低内部抵抗及び高い導電率を有する非水電解液電池又はポリマー電池を提供することが可能となる。このため、特に気温の低い地方や時期において、低温条件下で使用しても、長時間に渡って優れた放電特性を示す非水電解液電池及びポリマー電池を提供することが可能となる。
- [0046] 式(VI)において、nとしては、非水電解液の低粘度化が可能で、非水電解液及びポリマー電池用電解質に優れた低温特性を付与し得る点で、3～5が好ましく、3～4が更に好ましく、3が特に好ましい。nの値が小さい場合には沸点が低く、接炎時の着火防止特性を向上させることができる。一方、nの値が大きくなるにつれて、沸点が高くなるため、高温でも安定に使用することができる。上記性質を利用して目的とする性能を得るために、複数のホスファゼンを適時選択し、使用することも可能である。
- [0047] 式(VI)におけるn値を適宜選択することにより、より好適な粘度、混合に適する溶解性、低温特性等を有するホスファゼン化合物が得られる。これらのホスファゼン化合物は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
- [0048] 式(VI)で表されるホスファゼン化合物の粘度としては、20mPa・s以下であれば特に制限はないが、導電性の向上及び低温特性の向上の観点からは、10mPa・s以下が好ましく、5mPa・s以下がより好ましい。
- [0049] 上記式(II)のホスファゼン化合物の中でも、非水電解液及びポリマー電池用電解質の耐劣化性及び安全性を向上させる観点からは、下記式(VII)で表されるホスファゼン化合物が好ましい。



(式中、R¹⁰は夫々独立して一価の置換基又はフッ素を表し、全R¹⁰のうち少なくとも1つはフッ素を含む一価の置換基又はフッ素であり、nは3～8を表す。但し、総てのR

¹⁰がフッ素であることはない。)

[0050] 上記式(II)のホスファゼン化合物を含有すれば、非水電解液及びポリマー電池用電解質に優れた自己消火性又は難燃性を付与して非水電解液及びポリマー電池用電解質の安全性を向上させることができるが、式(VII)で表され、全R¹⁰のうち少なくとも1つがフッ素を含む一価の置換基であるホスファゼン化合物を含有すれば、非水電解液及びポリマー電池用電解質により優れた安全性を付与することが可能となる。更に、式(VII)で表され、全R¹⁰のうち少なくとも1つがフッ素であるホスファゼン化合物を含有すれば、更に優れた安全性を付与することが可能となる。即ち、フッ素を含まないホスファゼン化合物に比べ、式(VII)で表され、全R¹⁰のうち少なくとも1つがフッ素を含む一価の置換基又はフッ素であるホスファゼン化合物は、非水電解液及びポリマー電池用電解質をより燃え難くする効果があり、非水電解液及びポリマー電池用電解質に対し更に優れた安全性を付与することができる。

[0051] 式(VII)における一価の置換基としては、アルコキシ基、アルキル基、アシル基、アリール基及びカルボキシル基等が挙げられ、非水電解液及びポリマー電池用電解質の安全性の向上に特に優れる点で、アルコキシ基が好適である。ここで、アルコキシ基としては、メキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、ブトキシ基等の他、メキシエトキシ基等のアルコキシ基置換アルコキシ基等が挙げられ、非水電解液及びポリマー電池用電解質の安全性の向上に優れる点で、メキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基が特に好ましい。また、非水電解液の低粘度化の点ではメキシ基が好ましい。

[0052] 式(VII)において、nとしては、非水電解液及びポリマー電池用電解質に優れた安全性を付与し得る点で、3-5が好ましく、3-4が更に好ましい。

[0053] 上記一価の置換基は、フッ素で置換されているのが好ましく、式(VII)のR¹⁰が一つもフッ素でない場合は、少なくとも一つの一価の置換基はフッ素含む。


[0054] 式(VII)のホスファゼン化合物におけるフッ素の含有量としては、3-70質量%が好ましく、7-45質量%がより好ましい。フッ素の含有量が3-70質量%であれば、非水電解液及びポリマー電池用電解質に「優れた安全性」を特に好適に付与することができる。

[0055] 式(VII)のホスファゼン化合物は、前述のフッ素以外にも塩素、臭素等のハロゲン元素を含んでいてもよい。但し、フッ素が最も好ましく、次いで塩素が好ましい。フッ素を含むものは、塩素を含むものに比べて2次電池及びポリマー電池のサイクル特性を向上させる効果が大きい傾向がある。

[0056] 式(VII)における R^{10} 及び n 値を適宜選択することにより、より好適な安全性、粘度、混合に適する溶解性等を有するホスファゼン化合物が得られる。これらのホスファゼン化合物は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0057] 式(VII)のホスファゼン化合物の粘度としては、 $20\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下であれば特に制限はないが、導電性の向上及び低温特性の向上の観点からは、 $10\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下が好ましく、 $5\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下がより好ましい。

[0058] 上記式(II)のホスファゼン化合物の中でも、非水電解液の粘度上昇を抑制し、非水電解液及びポリマー電池用電解質の耐劣化性及び安全性を向上させる観点からは、 25°C (室温)において固体であって、下記式(VIII)で表されるホスファゼン化合物も好ましい。



(式中、 R^{11} は夫々独立して一価の置換基又はハロゲン元素を表し; n は3〜6を表す。)

[0059] 式(VIII)で表されるホスファゼン化合物は、室温で固体であるため、電解液に添加すると電解液中で溶解して電解液の粘度が上昇する。しかしながら、所定の添加量であれば電解液の粘度上昇率が低く、低内部抵抗及び高い導電率を有する非水電解液電池となる。また、式(VIII)のホスファゼン化合物は電解液中で溶解するため、非水電解液の長期安定性に優れる。

[0060] また、式(VIII)で表されるホスファゼン化合物は、気化しにくいので、ポリマー電池が非常に高温となっても電解質中に残存し、電解質を構成するポリマーの燃焼を抑制することができ、結果として、ポリマー電池の安全性を著しく改善することができる。また、式(VIII)のホスファゼン化合物は、ポリマー電池用電解質の長期安定性を向上させることもできる。

[0061] 式(VIII)において、 R^{11} としては、一価の置換基又はハロゲン元素であれば特に制限



はない。ここで、一価の置換基としては、アルコキシ基、アルキル基、カルボキシル基、アシル基、アリール基等が好適に挙げられ、ハロゲン元素としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が好適に挙げられる。これらの中でも、非水電解液に用いる場合は、特に電解液の粘度上昇を抑制し得る点で、アルコキシ基が好ましい。また、ポリマー電池用電解質の用いる場合は、上記非プロトン性有機溶媒に溶解させた際に、溶液の粘度上昇を抑制し得る点で、アルコキシ基が特に好ましい。なお、式(VIII)のホスファゼン化合物と非プロトン性有機溶媒との混合溶液の粘度が上昇するにつれ、ポリマー及び支持塩からなるドライゲルへの混合溶液の浸透性が悪化するため、混合溶液の粘度は低い程好ましい。上記アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、メキシエトキシ基、プロポキシ基(i-プロポキシ基、n-プロポキシ基)、フェノキシ基、トリフルオロエトキシ基等が好ましく、粘度上昇を抑制し得る点で、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基(i-プロポキシ基、n-プロポキシ基)、フェノキシ基、トリフルオロエトキシ基等が更に好ましい。上記一価の置換基は、前述のハロゲン元素を含むのが好ましい。式(VIII)において、nとしては、非プロトン性有機溶媒との混合溶液の粘度上昇を抑制し得る点で、3又は4が特に好ましい。

[0062] 式(VIII)のホスファゼン化合物としては、式(VIII)において R^{11} がメトキシ基であってnが3である構造、式(VIII)において R^{11} がメトキシ基及びフェノキシ基の少なくとも何れかであってnが4である構造、式(VIII)において R^{11} がエトキシ基であってnが4である構造、式(VIII)において R^{11} がi-プロポキシ基であってnが3又は4である構造、式(VIII)において R^{11} がn-プロポキシ基であってnが4である構造、式(VIII)において R^{11} がトリフルオロエトキシ基であってnが3又は4である構造、式(VIII)において R^{11} がフェノキシ基であってnが3又は4である構造が、非プロトン性有機溶媒との混合溶液の粘度上昇を抑制し得る点で、特に好ましい。

[0063] 式(VIII)における各置換基及びn値を適宜選択することにより、非プロトン性有機溶媒とホスファゼン化合物との混合溶液の粘度等の調整が可能となる。これらのホスファゼン化合物は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0064] 上記ホスファゼン化合物の異性体として、具体的には、下記式(IX)で表される化合物が挙げられる。なお、式(IX)の化合物は、下記式(X)で表されるホスファゼン化合物

の異性体である。



[式(IX)及び(X)において、 R^{12} 、 R^{13} 及び R^{14} は、夫々独立して一価の置換基又はハロゲン元素を表し; X^2 は、炭素、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、窒素、リン、ヒ素、アンチモン、ビスマス、酸素、硫黄、セレン、テルル及びポロニウムからなる群より選ばれる元素の少なくとも1種を含む置換基を表し; Y^{12} 及び Y^{13} は、夫々独立して2価の連結基、2価の元素又は単結合を表す。]

[0065] 式(IX)における R^{12} 、 R^{13} 及び R^{14} としては、一価の置換基又はハロゲン元素であれば特に制限はなく、上述した式(I)における R^1 〜 R^3 で述べたのと同様の一価の置換基及びハロゲン元素がいずれも好適に挙げられる。また、式(IX)において、 Y^{12} 及び Y^{13} で表される2価の連結基又は2価の元素としては、式(I)における Y^1 〜 Y^3 で述べたのと同様の2価の連結基又は2価の元素等がいずれも好適に挙げられる。更に、式(IX)において、 X^2 で表される置換基としては、式(I)における X^1 で述べたのと同様の置換基がいずれも好適に挙げられる。

[0066] 式(IX)で表され、式(X)で表されるホスファゼン化合物の異性体は、非水電解液及びポリマー電池用電解質に添加されると、非水電解液及びポリマー電池用電解質に極めて優れた低温特性を発現させることができ、更に非水電解液及びポリマー電池用電解質の耐劣化性及び安全性を向上させることができる。

[0067] 式(IX)で表される異性体は、式(X)で表されるホスファゼン化合物の異性体であり、例えば、式(X)で表されるホスファゼン化合物を生成させる際の真空度及び／又は温度を調節することで製造できる。また、該ホスファゼン化合物の異性体の含有量(体

積%)は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)又は高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で測定できる。

[0068] 上記リン酸エステルとして、具体的には、トリフェニルホスフェート等のアルキルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリス(フルオロエチル)ホスフェート、トリス(トリフルオロネオペンチル)ホスフェート、アルコキシホスフェート及びこれらの誘導体等が挙げられる。

[0069] 本発明の電池用非水電解液において、上記分子中にリン及び／又は窒素を含む化合物の含有量は、電解液の安全性を向上させる観点から、3体積%以上が好ましく、5体積%以上が更に好ましい。

[0070] また、本発明のポリマー電池用電解質において、上記分子中にリン及び／又は窒素を含む化合物の電解質中での含有量は、電解質の安全性を向上させる観点から、0.5質量%以上が好ましく、1質量%以上が更に好ましく、2.5質量%以上がより一層好ましい。

[0071] 本発明のポリマー電池用電解質の作製方法としては、特に制限はないが、例えば、上記ポリマー及び支持塩を、質量比(ポリマー/支持塩)9/1の割合で混合し、揮発性溶媒を添加して均一に混合し、80℃程度で均一溶解させ、真空で40℃程度に加熱し、揮発性溶媒を揮発させ、乾燥した後、非プロトン性有機溶媒とリン及び／又は窒素含有化合物との混合溶液を含浸・膨潤させて電解質を得る方法等が挙げられる。揮発性溶媒としては、アセトニトリル、アルコール類等が挙げられ、溶解性等に優れる点で、アセトニトリル等が好ましい。

[0072] 本発明のポリマー電池用電解質の形態としては、ポリマーと支持塩を含むドライゲルに、非プロトン性有機溶媒と分子中にリン及び／又は窒素を含む化合物との混合溶液を含浸・膨潤させてなるゲル電解質、より詳しくは、ポリマーと支持塩を含むドライゲルに対して、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒と該非プロトン性有機溶媒のそれぞれと沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物のそれぞれとの混合溶液を含浸・膨潤させてなるゲル電解質が好ましい。また、本発明のポリマー電池用電解質の形状としては、特に制限はないが、ポリマー電池の薄型化等の点で、シート状等が好ましい。

[0073] <非水電解液電池及びポリマー電池>

次に、本発明の非水電解液電池及びポリマー電池を詳細に説明する。本発明の非水電解液電池は、上述の電池用非水電解液と、正極と、負極とを備え、必要に応じて、セパレーター等の非水電解液電池の技術分野で通常使用されている他の部材を備える。また、本発明のポリマー電池は、上述のポリマー電池用電解質と、正極と、負極とを備え、必要に応じてポリマー電池の技術分野で通常使用されている他の部材を備える。

[0074] 本発明の非水電解液電池の正極活物質は1次電池と2次電池で一部異なり、例えば、非水電解液1次電池の正極活物質としては、フッ化黒鉛 $[(CF)_x]$ 、 MnO_2 (電気化学合成であっても化学合成であってもよい)、 V_2O_5 、 MoO_3 、 Ag_2CrO_4 、 CuO 、 CuS 、 FeS_2 、 SO_2 、 $SOCl_2$ 、 TiS_2 等が好適に挙げられ、これらの中でも、高容量で安全性が高く、更には放電電位が高く電解液の濡れ性に優れる点で、 MnO_2 、フッ化黒鉛が好ましい。これら正極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。一方、非水電解液2次電池の正極活物質としては、 V_2O_5 、 V_6O_{13} 、 MnO_2 、 MnO_3 等の金属酸化物、 $LiCoO_2$ 、 $LiNiO_2$ 、 $LiMn_2O_4$ 、 $LiFeO_2$ 及び $LiFePO_4$ 等のリチウム含有複合酸化物、 TiS_2 、 MoS_2 等の金属硫化物、ポリアニリン等の導電性ポリマー等が好適に挙げられる。上記リチウム含有複合酸化物は、Fe、Mn、Co及びNiからなる群から選択される2種又は3種の遷移金属を含む複合酸化物であってもよく、この場合、該複合酸化物は、 $LiFe_xCo_yNi_{(1-x-y)}O_2$ (式中、 $0 \leq x < 1$ 、 $0 \leq y < 1$ 、 $0 < x + y \leq 1$)、あるいは $LiMn_xFe_yO_{2-x-y}$ 等で表される。これらの中でも、高容量で安全性が高く、更には電解液の濡れ性に優れる点で、 $LiCoO_2$ 、 $LiNiO_2$ 、 $LiMn_2O_4$ が特に好適である。これら正極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0075] また、本発明のポリマー電池の正極活物質としては、特に制限はなく、公知の正極活物質から適宜選択して使用できる。該正極活物質として、具体的には、 V_2O_5 、 V_6O_{13} 、 MnO_2 、 MnO_3 等の金属酸化物、 $LiCoO_2$ 、 $LiNiO_2$ 、 $LiMn_2O_4$ 、 $LiFeO_2$ 及び $LiFePO_4$ 等のリチウム含有複合酸化物、 TiS_2 、 MoS_2 等の金属硫化物、ポリアニリン等の導電性ポリマー等が好適に挙げられる。上記リチウム含有複合酸化物は、Fe、Mn、

Co及びNiからなる群から選択される2種又は3種の遷移金属を含む複合酸化物であってもよく、この場合、該複合酸化物は、 $\text{LiFe}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{(1-x-y)}\text{O}_2$ (式中、 $0 \leq x < 1$ 、 $0 \leq y < 1$ 、 $0 < x+y \leq 1$)、あるいは $\text{LiMn}_x\text{Fe}_y\text{O}_{2-x-y}$ 等で表される。これらの中でも、高容量で安全性が高い点で、 LiCoO_2 、 LiNiO_2 、 LiMnO_2 が特に好適である。これら正極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0076] 本発明の非水電解液電池の負極活物質は1次電池と2次電池で一部異なり、例えば、非水電解液1次電池の負極活物質としては、リチウム金属自体の他、リチウム合金等が挙げられる。リチウムと合金をつくる金属としては、Sn、Pb、Al、Au、Pt、In、Zn、Cd、Ag、Mg等が挙げられる。これらの中でも、埋蔵量の多さ、毒性の観点からAl、Zn、Mgが好ましい。これら負極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。一方、非水電解液2次電池の負極活物質としては、リチウム金属自体、リチウムとAl、In、Pb又はZn等との合金、リチウムをドーブした黒鉛等の炭素材料等が好適に挙げられ、これらの中でも安全性がより高く、電解液の濡れ性に優れる点で、黒鉛等の炭素材料が好ましく、黒鉛が特に好ましい。ここで、黒鉛としては、天然黒鉛、人造黒鉛、メソフェーズカーボンマイクロビーズ(MCMB)等、広くは易黒鉛化カーボンや難黒鉛化カーボンが挙げられる。これら負極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0077] また、本発明のポリマー電池の負極活物質としては、リチウム金属自体、リチウムとAl、In、Pb又はZn等との合金、リチウムをドーブした黒鉛等の炭素材料等が好適に挙げられ、これらの中でも安全性がより高い点で、黒鉛等の炭素材料が好ましく、黒鉛が特に好ましい。ここで、黒鉛としては、天然黒鉛、人造黒鉛、メソフェーズカーボンマイクロビーズ(MCMB)等、広くは易黒鉛化カーボンや難黒鉛化カーボンが挙げられる。これら負極活物質は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

[0078] 上記正極及び負極には、必要に応じて導電剤、結着剤を混合することができ、導電剤としてはアセチレンブラック等が挙げられ、結着剤としてはポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)、カルボキシメチルセルロース(CMC)等が挙げられる。これらの添加剤は、従来と同様の配合割合で用いることができ、具体的には、非水電解液1次電池の正極の場合、正極

活物質：結着剤：導電剤の質量比が8:1:0.2～8:1:1であるのが好ましく、非水電解液2次電池及びポリマー電池の正極及び負極の場合、活物質：結着剤：導電剤の質量比が94:3:3であるのが好ましい。

[0079] また、上記正極及び負極の形状としては、特に制限はなく、電極として公知の形状の中から適宜選択することができる。例えば、シート状、円柱形状、板状形状、スパイラル形状等が挙げられる。

[0080] 本発明の非水電解液電池に使用する他の部材としては、非水電解液電池において、正負極間に、両極の接触による電流の短絡を防止する役割で介在させるセパレーターが挙げられる。セパレーターの材質としては、両極の接触を確実に防止し得、且つ電解液を通したり含んだりできる材料、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、セルロース系、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート等の合成樹脂製の不織布、薄層フィルム等が好適に挙げられる。これらの中でも、厚さ20～50 μ m程度のポリプロピレン又はポリエチレン製の微孔性フィルム、セルロース系、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート等のフィルムが特に好適である。本発明では、上述のセパレーターの他にも、通常電池に使用されている公知の各部材が好適に使用できる。

[0081] また、本発明のポリマー電池に使用する他の部材としては、通常ポリマー電池に使用されている公知の各部材を好適に用いることができる。

[0082] 以上に説明した本発明の非水電解液電池及びポリマー電池の形態としては、特に制限はなく、コインタイプ、ボタンタイプ、ペーパータイプ、角型又はスパイラル構造の円筒型電池等、種々の公知の形態が好適に挙げられる。ボタンタイプの場合は、シート状の正極及び負極を作製し、該正極及び負極でセパレーターを挟む等して、非水電解液電池及びポリマー電池を作製することができる。また、スパイラル構造の場合は、例えば、シート状の正極を作製して集電体を挟み、これに、シート状の負極を重ね合わせて巻き上げる等して、非水電解液電池及びポリマー電池を作製することができる。

[0083] 以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明は下記の実施例に何ら限定されるものではない。

[0084] <電池用非水電解液及び非水電解液電池>

(実施例1)

エチレンカーボネート(EC、沸点238℃)50体積%、ジエチルカーボネート(DEC、沸点127℃)40体積%、添加剤A[式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち3つがメトキシ基($\text{CH}_3\text{O}-$)、3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:3.9mPa·s、沸点230℃]5体積%及び添加剤B[式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち1つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:1.2mPa·s、沸点125℃]5体積%からなる混合溶液を作製し、該混合溶液に LiPF_6 (支持塩)を1mol/L (M)の濃度で溶解させて非水電解液を調製した。また、得られた非水電解液の安全性を下記の方法で評価した。結果を表1に示す。

[0085] (1) 非水電解液の安全性

UL (アンダーライティングラボラトリー) 規格のUL94HB法をアレンジした方法で、大気環境下において着火した炎の燃焼挙動から非水電解液の安全性を評価した。その際、着火性、燃焼性、炭化物の生成、二次着火時の現象についても観察した。具体的には、UL試験基準に基づき、不燃性石英ファイバーに上記電解液1.0mLを染み込ませて、127mm×12.7mmの試験片を作製して行った。ここで、試験炎が試験片に着火しない場合(燃焼長:0mm)を「不燃性」、着火した炎が25mmラインまで到達せず且つ落下物にも着火が認められない場合を「難燃性」、着火した炎が25〜100mmラインで消火し且つ落下物にも着火が認められない場合を「自己消火性」、着火した炎が100mmラインを超えた場合を「燃焼性」と評価した。

[0086] 次に、 LiMn_2O_4 (正極活物質)94質量部に対して、アセチレンブラック(導電剤)3質量部と、ポリフッ化ビニリデン(結着剤)3質量部とを添加し、有機溶媒(酢酸エチルとエタノールとの50/50質量%混合溶媒)で混練した後、該混練物を厚さ25 μm のアルミニウム箔(集電体)にドクターブレードで塗工し、更に熱風乾燥(100〜120℃)して、厚さ80 μm の正極シートを作製した。

[0087] 上記正極シートに、厚さ25 μm のセパレーター(微孔性フィルム:ポリプロピレン製)を介して、厚さ150 μm のリチウム金属箔を重ね合わせて巻き上げ、円筒型電極を作

製した。該円筒型電極の正極長さは約260mmであった。該円筒型電極に、前記電解液を注入して封口し、単三型リチウム電池(非水電解液2次電池)を作製した。得られた電池に対して、下記の方法で釘刺し試験及び過充電試験を行った。結果を表1に示す。

[0088] (2) 釘刺し試験

供試電池を完全に充電した後、直径5mmの釘を電池のほぼ中央部で且つ電極面に対して垂直方向に貫通させ24時間放置し、放置中に電池が発火するか否かを観察した。

[0089] (3) 過充電試験

1Cの電流値(1時間で満充電に至る電流値)で、定格容量の250%まで供試電池を過充電し、電池が発火するか否かを観察した。但し、供試電池に安全回路は付属していない。

[0090] (実施例2～9及び比較例1～6)

表1又は表2に示す配合の混合溶液を作製し、該混合溶液に LiPF_6 (支持塩)を1mol/L(M)の濃度で溶解させて非水電解液を調製した。得られた非水電解液の安全性を実施例1と同様にして評価した。また、該非水電解液を用いて実施例1と同様に非水電解液2次電池を作製し、該電池に対して釘刺し試験及び過充電試験を実施した。結果を表1及び表2に示す。

[0091] なお、表1及び表2中、PCはプロピレンカーボネート(沸点242℃)を、DMCはジメチルカーボネート(沸点90℃)を、EMCはエチルメチルカーボネート(沸点108℃)を、MFはメチルフォルメート(沸点32℃)を示す。

[0092] また、添加剤Cは、式(II)において、nが4であって、8つの R^4 の総てがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:0.8mPa・s、沸点86℃)であり;添加剤Dは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 の総てがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:0.8mPa・s、沸点51℃)であり;添加剤Eは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 のうち1つがメトキシ基($\text{CH}_3\text{O}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:1.8mPa・s、沸点110℃)であり;添加剤Fは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 のうち3つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、

3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物 (25℃における粘度:4.0mPa・s、沸点300℃超) であり; 添加剤Gは、式(II)において、nが3であって、6つのR⁴のうち1つがイソプロポキシ基[(CH₃)₂CHO-]、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物 (25℃における粘度:1.1mPa・s、沸点137℃) である。

[0093]

表1

	非フロン性有機溶媒			添加剤			電解液の 安全性	電池釘刺 し試験	電池過充 電試験
	溶媒種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)	添加剤種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)			
実施例1	EC	50	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DEC	40	127	添加剤B	5	125			
実施例2	EC	20	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	70	90	添加剤C	5	86			
実施例3	PC	20	242	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	70	90	添加剤C	5	86			
実施例4	EC	30	238	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DEC	55	127	添加剤B	7	125			
		—		添加剤F	5	>300			
実施例5	EC	30	238	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	60	90	添加剤C	5	86			
		—		添加剤F	2	>300			
実施例6	PC	40	242	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	50	90	添加剤C	5	86			
		—		添加剤F	2	>300			
実施例7	EC	20	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	EMC	70	108	添加剤C	5	86			
実施例8	EC	15	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	EMC	75	108	添加剤B	5	125			
実施例9	EC	40	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	MF	50	32	添加剤D	5	51			

[0094]

表2

	非プロトン性有機溶媒			添加剤			電解液の 安全性	電池釘刺 し試験	電池過充 電試験
	溶媒種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)	添加剤種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)			
比較例1	EC	50	238		—		燃焼性	発火	発火
	DEC	50	127		—				
比較例2	EC	25	238		—		燃焼性	発火	発火
	DMC	75	90		—				
比較例3	EC	30	238		—		難燃性	発火	発火
	DEC	65	127	添加剤E	5	110			
比較例4	EC	30	238		—		自己 消火性	発火	発火
	DEC	65	127		—				
		—		添加剤F	5	>300			
比較例5	EC	50	238		—		不燃性	発火なし	発火
	DEC	40	127	添加剤G	10	137			
比較例6	EC	50	238	添加剤A	5	230	難燃性	発火	発火
	MF	40	32		—				
		—		添加剤G	5	137			

[0095] 非プロトン性有機溶媒のそれぞれに対して、沸点に近いホスファゼン化合物をそれぞれ添加した実施例の非水電解液は安全性が高く、また、該非水電解液を用いた実

施例の非水電解液2次電池は、釘刺し試験及び過充電試験のいずれにおいても発火せず、非常時においても安全性が高いことが確認された。

[0096] 一方、リン及び／又は窒素含有化合物を含まない非水電解液を用いた比較例1及び2の電池は、釘刺し試験及び過充電試験で発火した。また、DECと沸点が近いホスファゼン化合物を含むものの、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない非水電解液を用いた比較例3の電池、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、DECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、EC及びDECのいずれとも沸点が近くないホスファゼン化合物を含む非水電解液を用いた比較例4の電池、並びにMFと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、ECと沸点が近いホスファゼン化合物を含み、更にEC及びMFのいずれとも沸点が近くないホスファゼン化合物を含む非水電解液を用いた比較例6の電池は、釘刺し試験及び過充電試験で発火した。更に、DECと沸点が近いホスファゼン化合物を含むものの、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない非水電解液を用いた比較例5の電池は、釘刺し試験で発火しなかったものの、過充電試験で発火した。

[0097] 以上の結果から、非水電解液を構成する非プロトン性有機溶媒のそれぞれに対して、沸点が近く且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ添加することで、非水電解液の安全性を向上させることができ、また、該非水電解液を非水電解液2次電池に用いることで、該非水電解液2次電池の非常時における安全性を著しく改善できることが分かる。

[0098] (実施例10)

プロピレンカーボネート(PC、沸点242℃)60体積%、1,2-ジメトキシエタン(DME、沸点84℃)30体積%、添加剤A[式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち3つがメトキシ基($\text{CH}_3\text{O}-$)、3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:3.9mPa·s、沸点230℃]5体積%及び添加剤C[式(II)において、 n が4であって、8つの R^4 の総てがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:0.8mPa·s、沸点86℃]5体積%からなる混合溶液を作製し、該混合溶液に LiBF_4 (支持塩)を0.75mol/L(M)の濃度で溶解させて非水電解液を調製した。得られた非水電解液の

安全性を実施例1と同様にして評価した。結果を表3に示す。

[0099] 次に、 MnO_2 (正極活物質)と、アセチレンブラック(導電剤)と、ポリフッ化ビニリデン(結着剤)とを8:1:1の割合(質量比)で混合・混練した後、該混練物を厚さ $25\mu\text{m}$ のニッケル箔(集電体)に圧着・ペレット化し、更に加熱乾燥($100\sim 120^\circ\text{C}$)して、厚さ $500\mu\text{m}$ の正極ペレットを作製した。

[0100] 上記正極ペレットを $\phi 16\text{mm}$ に打ち抜いたものを正極とし、リチウム箔(厚み 0.5mm)を $\phi 16\text{mm}$ に打ち抜いたものを負極とし、セルロースセパレーター[日本高度紙工業社製TF4030]を介して上記正負極を対座させ、上記電解液を注入して封口し、CR 2016型の非水電解液1次電池(リチウム1次電池)を作製した。得られた電池に対して、下記の方法で加熱試験を行った。結果を表3に示す。

[0101] (4)加熱試験

オーブン中に電池を置き、 $5\pm 2^\circ\text{C}/\text{分}$ の速度で 160°C まで加熱し、 160°C で60分間保持し、電池が発火するか否かを観察した。

[0102] (実施例11～15及び比較例7～12)

表3に示す配合の混合溶液を作製し、該混合溶液に LiBF_4 (支持塩)を 0.75mol/L (M)の濃度で溶解させて非水電解液を調製した。得られた非水電解液の安全性を実施例1と同様にして評価した。また、該非水電解液を用いて実施例10と同様に非水電解液1次電池を作製し、該電池に対して加熱試験を実施した。結果を表3に示す。

[0103] なお、表3中、GBLは γ -ブチロラクトン(沸点 204°C)を示す。また、添加剤Bは、式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち1つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25°C における粘度: $1.2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 、沸点 125°C)であり;添加剤Fは、式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち3つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25°C における粘度: $4.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 、沸点 300°C 超)であり;添加剤Hは、式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち2つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、4つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25°C における粘度: $1.2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 、沸点 195°C)であり;添加剤Iは、式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち1つがフェノキシ基($\text{PhO}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25°C における粘度: $1.7\text{mPa}\cdot\text{s}$ 、沸点 195°C)である。

[0104]

表3

	非プロトン性有機溶媒			添加剤			電解液の 安全性	加熱試験
	溶媒種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)	添加剤種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)		
実施例10	PC	60	242	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし
	DME	30	84	添加剤C	5	86		
実施例11	GBL	90	204	添加剤H	10	195	不燃性	発火なし
実施例12	GBL	90	204	添加剤I	10	195	不燃性	発火なし
実施例13	PC	50	242	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし
	DME	40	84	添加剤C	5	86		
		—		添加剤F	2	>300		
実施例14	GBL	90	204	添加剤H	8	195	不燃性	発火なし
		—		添加剤F	2	>300		
実施例15	GBL	90	204	添加剤I	8	195	不燃性	発火なし
		—		添加剤F	2	>300		
比較例7	PC	50	242		—		燃焼性	発火
	DME	50	84		—			
比較例8	GBL	100	204		—		燃焼性	発火
比較例9	PC	50	242	添加剤A	5	230	燃焼性	発火
	DME	45	84		—			
比較例10	PC	50	242		—		難燃性	発火
	DME	35	84		—			
		—		添加剤B	15	125		
比較例11	GBL	85	204		—		不燃性	発火
		—		添加剤B	15	125		
比較例12	GBL	95	204		—		不燃性	発火
		—		添加剤C	5	86		

[0105] 非プロトン性有機溶媒のそれぞれに対して、沸点が近いホスファゼン化合物をそれぞれ添加した実施例の非水電解液は安全性が高く、また、該非水電解液を用いた実施例の非水電解液1次電池は、加熱試験において発火せず、非常時においても安全性が高いことが確認された。

[0106] 一方、リン及び／又は窒素含有化合物を含まない非水電解液を用いた比較例7及び8の電池は、加熱試験で発火した。また、PCと沸点が近いホスファゼン化合物を含

むものの、DMEと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない非水電解液を用いた比較例9の電池、PCと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、DMEと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、PC及びDMEのいずれとも沸点が近くないホスファゼン化合物を含む非水電解液を用いた比較例10の電池、並びにGBLと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、GBLと沸点が近くないホスファゼン化合物を含む非水電解液を用いた比較例11及び12の電池は、加熱試験で発火した。

[0107] 以上の結果から、非水電解液を構成する非プロトン性有機溶媒のそれぞれに対して、沸点が近く且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ添加することで、非水電解液の安全性を向上させることができ、また、該非水電解液を非水電解液1次電池に用いることで、該非水電解液1次電池の非常時における安全性を著しく改善できることが分かる。

[0108] <ポリマー電池用電解質及びポリマー電池>

(実施例16)

エチレンカーボネート(EC、沸点238℃)50体積%、ジエチルカーボネート(DEC、沸点127℃)40体積%、添加剤A[式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち3つがメキシ基($\text{CH}_3\text{O}-$)、3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:3.9mPa・s、沸点230℃]5体積%及び添加剤B[式(II)において、 n が3であって、6つの R^4 のうち1つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物、25℃における粘度:1.2mPa・s、沸点125℃]5体積%からなる混合溶液を調製した。

[0109] 次に、ポリエチレンオキシド[アルドリッチ製、 $M_w=500$ 万～600万]3.6g及び LiPF_6 (支持塩)0.4gを混合し、アセトニトリル(揮発性溶媒)10mLを添加して均一に混合し、80℃で均一溶解させ、ポリエチレンオキシドゾル(ポリエチレンオキシドと LiPF_6 を含む)を得た。該ゾルを真空で40℃に加熱し、アセトニトリルを揮発させ、乾燥させた。その後、上記混合溶液1mLを含浸させ、膨潤させてゲル状のポリマー電池用電解質を得た。また、得られたポリマー電池用電解質の安全性を下記の方法で評価した。結果を表4に示す。

[0110] (5) ポリマー電池用電解質の安全性

UL (アンダーライティングラボラトリー) 規格のUL94HB法をアレンジした方法で、大気環境下において着火した炎の燃焼挙動からポリマー電池用電解質の安全性を評価した。その際、着火性、燃焼性、炭化物の生成、二次着火時の現象についても観察した。具体的には、UL試験基準に基づき、上記ポリマー電池用電解質からなる127mm×12.7mmの試験片を作製して行った。ここで、試験炎が試験片に着火しない場合(燃焼長:0mm)を「不燃性」、着火した炎が25mmラインまで到達せず且つ落下物にも着火が認められない場合を「難燃性」、着火した炎が25～100mmラインで消火し且つ落下物にも着火が認められない場合を「自己消火性」、着火した炎が100mmラインを超えた場合を「燃焼性」と評価した。

[0111] 次に、 LiMn_2O_4 (正極活物質) 94質量部に対して、アセチレンブラック(導電剤) 3質量部と、ポリフッ化ビニリデン(結着剤) 3質量部とを添加し、有機溶媒(酢酸エチルとエタノールとの50/50質量%混合溶媒)で混練した後、該混練物を厚さ25 μm のアルミニウム箔(集電体)にドクターブレードで塗工し、更に熱風乾燥(100～120℃)して、厚さ80 μm の正極シートを作製した。また、負極には厚さ150 μm の黒鉛製のシートを使用した。

[0112] また、上記ポリマー電池用電解質の作製と同様にしてポリエチレンオキシドゾルを調製し、該ゾルをポリエチレン製セパレーターの両面にドクターブレードを用いて厚さが150 μm となるように塗布した後、アセトニトリルを蒸発させ、ポリエチレンオキシド-リチウムゲル電解質(ドライゲル)を作製した。これを上記正極シート及び負極(黒鉛製シート)間に挟み込んで巻き上げ、更に上記混合溶液を含浸・膨潤させて単三型ポリマー電池を作製した。該電池の正極長さは約260mmである。得られたポリマー電池に対して、上記の方法で釘刺し試験及び過充電試験を行った。結果を表4に示す。

[0113] (実施例17～24及び比較例13～18)

表4又は表5に示す配合の混合溶液を作製し、該混合溶液を用いて実施例16と同様にポリマー電池用電解質を作製した。得られたポリマー電池用電解質の安全性を実施例16と同様にして評価した。また、該混合溶液を用いて実施例16と同様にポリマー電池を作製し、該電池に対して釘刺し試験及び過充電試験を実施した。結果を

表4及び表5に示す。

- [0114] なお、表4及び表5中、PCはプロピレンカーボネート(沸点242℃)を、DMCはジメチルカーボネート(沸点90℃)を、EMCはエチルメチルカーボネート(沸点108℃)を、MFはメチルフォルメート(沸点32℃)を示す。
- [0115] また、添加剤Cは、式(II)において、nが4であって、8つの R^4 の総てがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:0.8mPa・s、沸点86℃)であり;添加剤Dは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 の総てがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:0.8mPa・s、沸点51℃)であり;添加剤Eは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 のうち1つがメトキシ基($\text{CH}_3\text{O}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:1.8mPa・s、沸点110℃)であり;添加剤Fは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 のうち3つがエトキシ基($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-$)、3つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:4.0mPa・s、沸点300℃超)であり;添加剤Gは、式(II)において、nが3であって、6つの R^4 のうち1つがイソプロポキシ基($(\text{CH}_3)_2\text{CHO}-$)、5つがフッ素である環状ホスファゼン化合物(25℃における粘度:1.1mPa・s、沸点137℃)である。

[0116]

表 4

	非フロン性有機溶媒			添加剤			電解質の 安全性	電池釘刺 し試験	電池過充 電試験
	溶媒種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)	添加剤種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)			
実施例16	EC	50	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DEC	40	127	添加剤B	5	125			
実施例17	EC	20	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	70	90	添加剤C	5	86			
実施例18	PC	20	242	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	70	90	添加剤C	5	86			
実施例19	EC	30	238	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DEC	55	127	添加剤B	7	125			
実施例20	EC	30	238	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	60	90	添加剤C	5	86			
実施例21	PC	40	242	添加剤A	3	230	不燃性	発火なし	発火なし
	DMC	50	90	添加剤C	5	86			
実施例22	EC	20	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	EMC	70	108	添加剤C	5	86			
実施例23	EC	15	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	EMC	75	108	添加剤B	5	125			
実施例24	EC	40	238	添加剤A	5	230	不燃性	発火なし	発火なし
	MF	50	32	添加剤D	5	51			

[0117]

表5

	非プロトン性有機溶媒			添加剤			電解質の 安全性	電池釘刺 し試験	電池過充 電試験
	溶媒種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)	添加剤種	配合量 (体積%)	沸点 (°C)			
比較例13	EC	50	238		—		燃焼性	発火	発火
	DEC	50	127		—				
比較例14	EC	25	238		—		燃焼性	発火	発火
	DMC	75	90		—				
比較例15	EC	30	238		—		難燃性	発火	発火
	DEC	65	127	添加剤E	5	110			
比較例16	EC	30	238		—		自己 消火性	発火	発火
	DEC	65	127	添加剤F	5	>300			
比較例17	EC	50	238		—		不燃性	発火なし	発火
	DEC	40	127	添加剤G	10	137			
比較例18	EC	50	238	添加剤A	5	230	難燃性	発火	発火
	MF	40	32		—				
		—		添加剤G	5	137			

[0118] 非プロトン性有機溶媒のそれぞれに対して、沸点に近いホスファゼン化合物をそれ

ぞれ添加してなる混合溶液を用いた実施例のポリマー電池用電解質は安全性が高く、また、該電解質を用いた実施例のポリマー電池は、釘刺し試験及び過充電試験のいずれにおいても発火せず、非常時においても安全性が高いことが確認された。

[0119] 一方、リン及び／又は窒素含有化合物を含まない混合溶液を用いた比較例13及び14のポリマー電池は、釘刺し試験及び過充電試験で発火した。また、DECと沸点が近いホスファゼン化合物を含むものの、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない混合溶液を用いた比較例15のポリマー電池、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、DECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、EC及びDECのいずれとも沸点が近くないホスファゼン化合物を含む混合溶液を用いた比較例16のポリマー電池、並びにMFと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まず、ECと沸点が近いホスファゼン化合物を含み、更にEC及びMFのいずれとも沸点が近くないホスファゼン化合物を含む混合溶液を用いた比較例18のポリマー電池は、釘刺し試験及び過充電試験で発火した。更に、DECと沸点が近いホスファゼン化合物を含むものの、ECと沸点が近いリン及び／又は窒素含有化合物を含まない混合溶液を用いた比較例17のポリマー電池は、釘刺し試験で発火しなかったものの、過充電試験で発火した。

[0120] 以上の結果から、少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒と、各非プロトン性有機溶媒に対して沸点が近く且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物のそれぞれを含む混合溶液をポリマー電池用電解質に用いることで、電解質の安全性を向上させることができ、また、該電解質をポリマー電池に用いることで、該ポリマー電池の非常時における安全性を著しく改善できることが分かる。

請求の範囲

- [1] 少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒と支持塩とを含む電池用非水電解液において、
更に、それぞれの前記非プロトン性有機溶媒に対して、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とする電池用非水電解液。
- [2] 前記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物がリン-窒素間二重結合を有することを特徴とする請求項1に記載の電池用非水電解液。
- [3] 前記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物がホスファゼン化合物であることを特徴とする請求項2に記載の電池用非水電解液。
- [4] 前記非プロトン性有機溶媒が、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート及びメチルフォルメートからなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項1に記載の電池用非水電解液。
- [5] 前記非プロトン性有機溶媒が、プロピレンカーボネート、1,2-ジメトキシエタン及びγ-ブチロラクトンからなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項1に記載の電池用非水電解液。
- [6] 請求項1〜5のいずれかに記載の非水電解液と、正極と、負極とを備えた非水電解液電池。
- [7] 少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒とポリマーと支持塩とを含むポリマー電池用電解質において、
更に、それぞれの前記非プロトン性有機溶媒に対して、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素有する化合物をそれぞれ含有することを特徴とするポリマー電池用電解質。
- [8] 前記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物がリン-窒素間二重結合を有することを特徴とする請求項7に記載のポリマー電池用電解質。
- [9] 前記分子中にリン及び／又は窒素有する化合物がホスファゼン化合物であることを特徴とする請求項8に記載のポリマー電池用電解質。

- [10] 前記非プロトン性有機溶媒が、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート及びメチルフォルメートからなる群から選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項7に記載のポリマー電池用電解質。
- [11] 請求項7～10のいずれかに記載の電解質と、正極と、負極とを備えたポリマー電池。
- 。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019218

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01M10/40, H01M6/16, H01M6/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01M10/40, H01M6/16, H01M6/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-234127 A (Mitsubishi Chemical Corp.), 22 August, 2003 (22.08.03), Par. Nos. [0076] to [0086] & EP 1357628 A1 & WO 02/56408 A1	1, 6
X	JP 2003-249233 A (Bridgestone Corp.), 05 September, 2003 (05.09.03), Par. Nos. [0135] to [0136] & WO 03/81699 A1	1-3, 6
A	JP 2003-16833 A (Nippon Oil Corp.), 17 January, 2003 (17.01.03), Full text & EP 1363293 A1 & WO 02/67272 A1	1-3, 6

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
30 March, 2005 (30.03.05)

Date of mailing of the international search report
12 April, 2005 (12.04.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019218

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See extra sheet.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-3 and 6.

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019218

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

In order for a group of inventions claimed in claims to satisfy the requirement of unity of invention, there must be "special technical features" for linking the group of inventions so as to form a single general inventive concept.

Thus, study has been made as to whether the technical matter common to claims 1-11 "the individual aprotic organic solvents each contains a compound having a 25°C or below boiling point difference from that of the aprotic organic solvent and containing phosphorus and/or nitrogen in its molecule" can be a "special technical feature". Prior art reference JP 2003-234127 A (Mitsubishi Chemical Corp.) 22 August, 2003 (22.08.03), Par. Nos. [0076] to [0086] describes a nonaqueous electrolyte comprising γ -butyrolactone and trimethyl phosphate and a nonaqueous electrolyte battery comprising the nonaqueous electrolyte, a positive electrode and a negative electrode. JP 2003-16833 A (Nippon Oil Corp.) 17 January, 2003 (17.01.03), Par. No. [0045] describes a solid electrolyte for various secondary batteries, comprising propylene carbonate, a polymer, a support salt and triethyl phosphate. Consequently, the above matter is not a novel feature and thus cannot be a "special technical feature".

Therefore, there is no "special technical feature" for linking the group of inventions claimed in claims 1-11 with each other so as to form a single general inventive concept, and accordingly it is apparent that the requirement of unity of invention is not satisfied thereby.

Now, the number of groups of inventions linked with each other so as to form a general inventive concept covered by the claims of this international application will be studied.

It appears that there are covered at least five inventions grouped into:

- claims 1, 2 and 3 and claim 6 quoting claims 1-3;
- claim 4 and claim 6 quoting claim 4;
- claim 5 and claim 6 quoting claim 5;
- claims 7, 8 and 9 and claim 11 quoting claims 7-9; and
- claim 10 and claim 11 quoting claim 10.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. ⁷ H01M10/40 H01M6/16 H01M6/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. ⁷ H01M10/40 H01M6/16 H01M6/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2005年

日本国実用新案登録公報 1996-2005年

日本国登録実用新案公報 1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 2003-234127 A (三菱化学株式会社) 2003.08.22, 【0076】～【0086】 &EP 1357628 A1 &WO 02/56408 A1	1, 6
X	J P 2003-249233 A (株式会社ブリヂストン) 2003.09.05, 【0135】～【0136】 &WO 03/81699 A1	1-3, 6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30.03.2005

国際調査報告の発送日

12.4.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

青木千歌子

4 X

9351

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2003-16833 A (新日本石油株式会社) 2003. 01. 17, . 全文 &EP 1363293 A1 &WO 02/67272 A1	1-3, 6

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

(特別ページに続く)

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

請求の範囲 1 - 3, 6

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

請求の範囲に記載されている一群の発明が発明の単一性の要件を満たすためには、その一群の発明を単一の一般的発明概念を形成するように連関させる「特別な技術的特徴」の存在が必要である。

そこで、請求の範囲 1-11 に共通する技術事項である「それぞれの非プロトン性有機溶媒に対して、該非プロトン性有機溶媒との沸点の差が25℃以下で且つ分子中にリン及び／又は窒素を有する化合物をそれぞれ含有する」が、「特別な技術的特徴」となり得るか検討すると、先行技術文献である J P 2003-234127 A (三菱化学株式会社) 2003.08.22 の【0076】乃至【0086】にγ-ブチロラクトンとリン酸トリメチルからなる非水系電解液と該非水電解液と正極と負極とを備えた非水電解液電池が記載されており、J P 2003-16833 A (新日本石油株式会社) 2003.01.17 の【0045】にプロピレンカーボネートとポリマーと支持塩とリン酸トリエチルからなる各種二次電池用固体電解質が記載されており、新規な特徴ではないから「特別な技術的特徴」とはなり得ない。

そうすると、請求の範囲 1-11 に記載されている一群の発明の間には、単一の一般的発明概念を形成するように連関させる「特別な技術的特徴」は存在せず、発明の単一性の要件を満たしていないことが明らかである。

次に、この国際出願の請求の範囲に記載されている一般的発明概念を形成するように連関している発明の群の数について検討すると、

- ・請求の範囲 1、2、3 と請求の範囲 1 乃至 3 を引用している請求の範囲 6
- ・請求の範囲 4 と請求の範囲 4 を引用している請求の範囲 6
- ・請求の範囲 5 と請求の範囲 5 を引用している請求の範囲 6
- ・請求の範囲 7、8、9 と請求の範囲 7 乃至 9 を引用している請求の範囲 11
- ・請求の範囲 10 と請求の範囲 10 を引用している請求の範囲 11

に区分される少なくとも 5 つの発明が記載されていると認める。